

## 合股纱



### 产品牌号

## ECT560A-9600

- ◆ ECT 玻璃类型(无碱)
- ◆ 560A 浸润剂牌号
- ◆ 9600 粗纱线密度 (Tex)

## 产品说明

合股纱，用于缠绕、拉挤工艺，用于电气绝缘棒材、绝缘管、气瓶等。适用于聚酯树脂（UP）、乙烯基树脂（VE）、和环氧树脂（EP）；

### 产品特点

- 浸透快，绝缘效果好，强度高
- ECR玻璃纤维系列耐酸碱性能好

### 技术指标

浸润剂类型	粗纱线密度 [tex(g/km)]	纤维直径 (%)	含水率 (%)	可燃物含量 (%)	体积密度 (g/cm <sup>3</sup> )	抗拉强度 (N/Tex)
—	ISO1889	ISO1888	ISO3344	ISO1887	-	ISO3341
硅烷型	公称值±5%	公称值±1	≤0.10	公称值±0.10	公称值±0.05	≥0.35

## 规格参数

产品牌号	可选玻璃类型	纤维直径 [μm]	线密度[tex(g/km)]	体积密度 (g/cm <sup>3</sup> )	可燃物含量 (%)
560A-1200	ECT/ECR	13.7	1200	1.65	0.55
560A-2400			2400		
560A-4800			4800		
560A-9600			9600		

## 包装方式

每个纱团用热收缩膜或拉伸膜进行包装，然后放入托盘或纸箱，每个托盘可放入48个或64个纱团。

卷重 (kg)	纱卷公称尺寸 (mm)			卷装量 (团)	托盘尺寸[mm] 长*宽*高	每托重量 (kg)
15~18	外径	内径	高度	48	1120*1120*940	720~864
	280	152/162	260	64	1120*1120*1200	960~1152

## 存储

• 请将玻璃纤维产品存放于干燥和凉爽的环境中，如若不用，请勿打开包装物，以免受潮。

备注：如果有特殊要求，请与我们联系。